Arma TNT

Netkani polipropilenski materijal za armiranje hidroizolacijskih membrana



Netkani polipropilenski materijal za armiranje tekućih hidroizolacijskih membrana tijekom ugradnje. ARMA TNT može se nanositi vodoravno i okomito, na svim površinama koje treba hidroizolirati, a koje su potencijalno podložne deformacijama i slijeganju, odnosno na mjestima gdje je rizik od nastanka pukotina veći. Njegova uporaba smanjuje rizik od nastanka mikropukotina i pukotina koje mogu ugroziti vodonepropusnost membrane. Na spojevima zida i poda ili na kritičnim mjestima može se učinkovito koristiti traka ARMABAND TNT.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 50 m²

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

• Poboljšava vlačnu čvrstoću i otpornost na probijanje tekućih hidroizolacijskih sustava
• Poboljšava elastična i mehanička svojstva hidroizolacijskih proizvoda u koje se ugrađuje
• Dobra elastičnost: znatno povećava istezanje pri prekidu i sposobnost premošćivanja pukotina
• Raspodjeljuje vlačne sile na većoj površini, čime znatno smanjuje rizik od nastanka pukotina
• Materijal otporan na lužine, ne razgrađuje se i otporan je na temperaturne promjene
• Idealan za površine nepravilne geometrije, lako se reže i oblikuje prema potrebi za obradu pojedinačnih i posebnih detalja
• Lagan proizvod koji se lako ugrađuje
• Otporan na kiseline i alkalne otopine
• Uzdužna i poprečna vlačna čvrstoća; propustan za vodu, paru i zrak

PODRUČJA PRIMJENE

• Elastično armiranje tekućih hidroizolacijskih membrana
• Vodoravna i okomita primjena na krovovima, terasama, ravnim krovovima, balkonima, krovnim pokrovima, zidovima, bazenima, spremnicima, bazenima za plivanje, podovima itd.
• Ojačanje hidroizolacijskog sloja na kritičnim mjestima kao što su bridovi, spojevi, pukotine, kutovi i vodoravno-okomiti prijelazi

PRIPREMA PODLOGE

Podloge pripremiti kako je navedeno u tehničkim listovima tekućih hidroizolacijskih proizvoda kojima će se impregnirati ARMA TNT.

NAČIN PRIMJENE

Role pripremiti prema površini koju treba obraditi. Za lokalne primjene proizvod se lako može rezati i oblikovati škarama, nožem ili skalpelom.
Odabrani hidroizolacijski proizvod nanijeti u navedenoj i preporučenoj debljini na područje koje treba obraditi, zatim položiti ARMA TNT i utisnuti ga metalnim valjkom za uklanjanje mjehurića, zidarskom žlicom ili glatkom lopaticom, provjeravajući da je netkani materijal potpuno uronjen u membranu i savršeno navlažen.
Pričekati potpuno sušenje prvog nanesenog sloja proizvoda, a zatim nanijeti drugi ravnomjerni sloj tako da se netkani materijal ARMA TNT u potpunosti prekrije
Preklapanja materijala na uzdužnim i poprečnim spojevima moraju se izvesti preklapanjem traka najmanje 5 cm.
U slučaju kiše između ugradnje prvog i drugog sloja, prije nanošenja drugog sloja pričekati da se netkani materijal potpuno osuši.
Na spojevima zida i poda ili na kritičnim mjestima može se učinkovito koristiti ARMABAND TNT.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 50 m
- Thickness: 0.3 mm
- Use wearing protective gloves
- Otporno na UV-zrake
- Unlimited shelf-life
- Width: 1 m

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EDANA 20.2-89
≥ 105 N/5cm

EDANA 20.2-89
Extension break lateral **≥ 40 %**

EDANA 70.4-99
Resistance to longitudinal and transverse tearing **≥ 60 N/5cm**

EN ISO 9864
Unit weight **60 g/m²**

EDANA 20.2-89
≥ 110 N/5cm

EDANA 20.2-89
Extension break longitudinal **≥ 45 %**

Thickness **0.3 mm**

POTROŠNJA

Približno 1,1 m^2 za svaki m^2 površine koju treba obložiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Store in a covered and sheltered place.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ne nanositi na neodgovarajuće pripremljene podloge i pridržavati se vremena za ponovno nanošenje navedenih u tehničkim listovima proizvoda koji se koriste za hidroizolaciju. Materijal dobro raširiti kako bi se izbjeglo stvaranje nabora.

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.