Armaband TNT

Netkana polipropilenska tkanina za armiranje hidroizolacijskih membrana



Netkana polipropilenska tkanina za armiranje, tijekom nanošenja, tekućih hidroizolacijskih membrana. ARMABAND TNT može se primjenjivati vodoravno i okomito, na svim površinama koje se hidroizoliraju, a koje su potencijalno podložne deformacijama i slijeganju, odnosno na mjestima gdje je rizik od pojave pukotina veći. Njezina uporaba smanjuje rizik od nastanka mikropukotina i pukotina koje mogu ugroziti vodonepropusnost membrane. Posebno je prikladna za primjenu na spojevima zida i poda te na potencijalno kritičnim mjestima.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 50 m

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

• Poboljšava vlačnu čvrstoću i otpornost na probijanje tekućih hidroizolacijskih sustava
• Poboljšava elastična i mehanička svojstva hidroizolacijskih proizvoda u koje se ugrađuje
• Dobra elastičnost: znatno povećava istezanje pri prekidu i sposobnost premošćivanja pukotina
• Raspodjeljuje vlačne sile na većoj površini, čime znatno smanjuje rizik od nastanka pukotina
• Alkalno otporna tkanina, ne razgrađuje se i otporna je na temperaturne promjene
• Idealna za površine nepravilne geometrije, lako se reže i oblikuje prema potrebi za obradu pojedinačnih i posebnih mjesta
• Lagan proizvod i jednostavan za ugradnju
• Otporna na kiseline i alkalne otopine
• Uzdužna i poprečna vlačna čvrstoća; propusna za vodu, paru i zrak

PODRUČJA PRIMJENE

• Elastično armiranje tekućih hidroizolacijskih membrana
• Primjena vodoravno i okomito na krovovima, terasama, ravnim krovovima, balkonima, krovnim pokrovima, zidovima, bazenima, spremnicima, bazenima za plivanje, podovima itd.
• Ojačanje hidroizolacijskog sloja na kritičnim mjestima kao što su bridovi, spojevi, pukotine, kutovi i vodoravno-okomiti spojevi

PRIPREMA PODLOGE

Podloge pripremiti kako je navedeno u tehničkim listovima tekućih hidroizolacijskih proizvoda kojima će se impregnirati ARMABAND TNT.

NAČIN PRIMJENE

Role pripremiti prema površini koju treba obraditi. Za lokalne primjene proizvod se lako može izrezati i oblikovati škarama, oštricom ili skalpelom.
Odabrani hidroizolacijski proizvod nanijeti u preporučenoj i navedenoj debljini u središtu spoja ili kritičnog mjesta koje treba obraditi, zatim položiti ARMABAND TNT i utisnuti ga metalnim valjkom za uklanjanje mjehurića, zidarskom žlicom ili glatkom lopaticom, provjeravajući da je netkana tkanina potpuno utopljena u membranu i osiguravajući njezino potpuno kvašenje. Kod obodnih primjena, na spojevima poda i zida ili zida i zida, ARMABAND TNT postaviti simetrično preko brida, utapajući traku u hidroizolacijski proizvod.
Pričekati potpuno sušenje prvog nanesenog sloja proizvoda, a zatim nanijeti drugi jednolični sloj tako da u potpunosti prekrije netkanu tkaninu ARMABAND TNT. Preklapanja između dviju traka moraju se izvesti s preklopom od najmanje 5 cm.
U slučaju kiše između polaganja prvog i drugog sloja, netkanu tkaninu potpuno osušiti prije nanošenja drugog sloja.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 50 m
- Unlimited shelf-life
- Thickness: 0.3 mm
- Width: 20 cm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EDANA 20.2-89
≥ 105 N/5cm

EDANA 20.2-89
Extension break lateral **> 45 %**

EDANA 70.4-99
Resistance to longitudinal and transverse tearing **≥ 55 N/5cm**

EDANA 20.2-89
≥ 110 N/5cm

EDANA 20.2-89
Extension break longitudinal **> 40 %**

EN ISO 9864
Unit weight **60 g/m²**

POTROŠNJA

Približno 1,1 metar za svaki linearni metar koji se oblaže.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Store in a covered and sheltered place.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ne nanositi na neodgovarajuće pripremljene podloge te poštovati vremena za nanošenje sljedećeg sloja navedena u tehničkim listovima proizvoda koji se koriste za hidroizolaciju. Tkaninu dobro izravnati kako bi se spriječilo stvaranje nabora.

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.