Bond Plus

Ljepljivi, fleksibilizirajući, reaktivni lateks za mortove i žbuke



Ljepljivi lateks na bazi elastomerne stiren-butadien gume i alkalnog silikata u vodenoj disperziji, fleksibilizirajući i reaktivni, za vezne kaše te za poboljšanje prionjivosti, ponašanja i svojstava mortova i žbuka. Poboljšava prionjivost i služi za pripremu veznih kaša za estrihe.

CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 10 kg - Plastična kanta 25 kg - Cisternetta 1000 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Poboljšava prionjivost i služi za pripremu veznih kaša za estrihe. Izrada ljepljivih i deformabilnih mortova i žbuka s visokim zaštitnim i hidroizolacijskim svojstvima za građevinske, hidrotehničke i industrijske radove te za primjenu u urbanim, morskim i planinskim sredinama. Priprema hidratacijskih otopina za poboljšanje prionjivosti i svojstava tvornički pripremljenih mortova i žbuka; priprema veznih kaša za nestrukturne radne spojeve pri betoniranju. Tretmani protiv prašenja i konsolidacija površina od cementnog betona.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars

NAČIN PRIMJENE

Temeljito protresti Bond Plus u kanistru te ga razrijediti vodom ovisno o potrebama. Tako pripremljenu otopinu dodati mješavini cementa (ili vapna) i agregata, u dozama najprikladnijima za primjenu, kako je navedeno u nastavku. Za pravilno definiranje mješavina koje treba koristiti i provjeru prikladnosti proizvoda u odnosu na specifične potrebe uvijek je neophodno provesti prethodna ispitivanja.

METODE PRIMJENE

Četka - Raspršivač - Spazzolone

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
- Gustoća: 1.03 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 40 - 60 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **7.5**

POTROŠNJA

Pogledati tablicu u tehničkom listu proizvoda.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Ljepljivi lateks u vodenoj emulziji tipa Bond Plus proizvoÄaÄa AZICHEM Srl, za izradu fleksibiliziranih mortova s izraÅ¾enom prionjivoÅ¡Ä u na podlogu. Lateks dodati, razrijeÄen vodom, tijekom mijeÅ¡anja. PreporuÄena razrjeÄenja pogledati u tehniÄkom listu proizvoda

TehniÄke znaÄajke proizvoda Bond Plus proizvoÄaÄa Azichem Srl:

• SpecifiÄna masa: 1.03 kg/dm³
• pH: 7,5
• Udio aktivne tvari: > 25 %

DODATNI SADRŽAJI

	Okvirne doze *		
PRIMJENA	**Omjer Bond Plus/voda**	**Omjer vezivo/agregat**	**Maksimalna veliÄina agregata**
Mortovi za sanaciju Debljine ≤ 1 cm Debljine > 1 cm	 1 : 1 1 : 2	 Od 1 : 1 do 1 : 3 Od 1 : 2 do 1 : 4	 1 - 3 mm 2 - 6 mm
Å½buka	1 : 3	Od 1 : 1 do 1 : 3	1 - 3 mm
Vezna kaÅ¡a	1 : 1	Samo vezivo, 3 - 4 masena dijela	-
Konsolidacija Å¾buka i ziÄa	Od 1 : 1 do 1 : 2	-	-

* NaÄin i koliÄine primjene mijenjaju se ovisno o potrebama primjene, na temelju okvirnih mjeÅ¡avina navedenih u tablici.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.