Consilex Idroplus

Vodoodbojno sredstvo na bazi vode za upijajuće materijale, stabilno u alkalnom okolišu



Consilex Idroplus je koncentrirano silikonsko vodoodbojno sredstvo formulirano za hidrofobizaciju, tretiranje protiv pojave soli i konsolidaciju upijajućih mineralnih građevinskih materijala, uključujući alkalne materijale. VOC = 0

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 25 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Consilex Idroplus posebno je prikladan za: - Proizvode od pečene gline - Crijep - Opeku - Mortove, žbuke i cementne betone - Gips - Prirodni kamen - Mineralne materijale za toplinsku izolaciju

PODRUČJA PRIMJENE

Impregnirajuća, hidroizolacijska, zaštitna, konsolidacijska i alkalizirajuća obrada upijajućih materijala.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Plaster (gypsum) - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Porphyry and natural stones

PRIPREMA PODLOGE

Podloge moraju biti suhe, čiste i bez prašine. Posebnu pozornost treba obratiti na naslage soli, prljavštinu, masti, ulja, boje, mahovinu i korov, koji mogu spriječiti dubinsko prodiranje proizvoda te ih je potrebno prethodno ukloniti.

NAČIN PRIMJENE

Consilex Idroplus može se nanositi, nakon razrjeđivanja, na čiste i upijajuće mineralne podloge raspršivanjem pod niskim tlakom, valjkom ili kistom. Proizvod nanijeti homogeno i ravnomjerno, raspršivanjem pod niskim tlakom ili kistom, u jednom ili više slojeva, po mogućnosti bez prekida ili vremenskih razmaka između pojedinih slojeva, vodeći računa o što boljem zasićenju zidne strukture. Za hidroizolaciju cementnih ili gipsanih žbuka i prirodnog kamena preporučuju se razrjeđenja u omjeru 1:10 – 1:20 masenih dijelova. Consilex Idroplus nanositi samo na čiste, suhe i upijajuće mineralne podloge na kojima nema pojave kapilarnog dizanja vlage. Svježe obrađene površine preporučuje se zaštititi od kiše do potpunog razvoja vodoodbojnosti. U svakom slučaju preporučuje se provesti prethodna ispitivanja na materijalu koji se obrađuje kako bi se provjerili optimalni uvjeti rada i pravilna razrjeđenja za primjenu. Zbog visoke alkalnosti proizvoda Consilex Idroplus neophodno je pažljivo rukovati proizvodom, uz upotrebu zaštitnih naočala, maske, rukavica i nepropusnog zaštitnog odijela.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Use wearing protective glasses
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Active substance **± 50 %**

pH **> 13**

POTROŠNJA

Consilex Idroplus treba nanositi nakon razrjeđivanja približno u omjeru 1:15, ovisno o poroznosti podloge. Prethodno provesti probna ispitivanja.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.