Fibrostuck

Ljepljivi, vlaknima ojačani kit za ispunjavanje pukotina i raspuklina



Bijeli ljepljivi kit za kitanje i ispunjavanje pukotina, raspuklina i manjih neravnina na žbukama i pročeljima, također u kombinaciji s proizvodom Sanaxil Filler.

CARINSKI KOD: 3214 1090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 5 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Fibrostuck je posebno formuliran za kitanje, izravnavanje i niveliranje površina različite prirode: betona, mineralnih i cementnih žbuka, drva itd.; spreman je za uporabu i treba ga polako promiješati neposredno prije nanošenja. Trodimenzionalna armatura od najlonskih vlakana omogućuje postizanje različitih stupnjeva završne obrade i teksture; može se izravno prebojiti, bez uporabe učvršćivača ili izolacijskih premaza; omogućuje dobivanje idealnih podloga za naknadno nanošenje završnih proizvoda.

PODRUČJA PRIMJENE

Sanacija degradiranog stanja pročelja (pukotine i diskontinuiteti) prije izvođenja završne obrade, bojanja itd.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Wood - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje moraju biti čiste, bez onečišćenja, trošnih i nekoherentnih dijelova, prašine itd., te odgovarajuće zasićene vodom do postizanja stanja „zasićeno suhe površine“. Pukotine koje treba zakitati potrebno je prethodno otvoriti, očistiti, iščetkati i otprašiti; prema potrebi ih dodatno treba obraditi učvršćivačem Protech Fix AC.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod nanositi lopaticom ili čeličnim gleterom, kitanjem ili zaglađivanjem u jednom ili više slojeva, sve dok se ne postigne potpuno ispunjavanje i/ili niveliranje. Izbjegavati nanošenje tijekom oborina i pri visokoj vlažnosti, jer ti uvjeti mogu ugroziti pravilno sušenje te uzrokovati ispiranje proizvoda, koje može potrajati i nekoliko dana.

METODE PRIMJENE

Lopatica za zaglađivanje - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 1.75 kg/dm³

Rok trajanja: 12 mjeseci

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **24 - 48 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4 h**

Dry residue **82.3 %**

POTROŠNJA

Približno 1,75 kg proizvoda Fibrostuck za svaki kubični decimetar volumena koji treba ispuniti (približno 1750 kg po kubičnom metru).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Kitanje pukotina/oÅ¡teÄenja na Å¾bukama izvesti nanoÅ¡enjem lopaticom ljepljivog, vlaknima ojaÄanog kita, tipa Fibrostuck proizvoÄaÄa Azichem Srl. OÅ¡teÄenje prije nanoÅ¡enja proizvoda treba odgovarajuÄe pripremiti tako da bude: Äisto, bez oneÄiÅ¡Ä enja i potencijalno odvajajuÄih naslaga, bez praÅ¡ine i lagano navlaÅ¾eno. PotroÅ¡nja: 1,75 kg/dm^3

TehniÄke karakteristike proizvoda Fibrostuck proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Stvrdnjavanje na dodir (pri 20 °C): 4 h
- Potpuno stvrdnjavanje (pri 20 °C): 24 - 48 h
- Suhi ostatak: 82,3%

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.