

Floor Level SFR



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura - Bricks - Natural stones






METODE PRIMJENE





Špatula - Spatola dentata - Staggia - Racla gommata - Rullo frangibolle

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Maksimalan promjer agregata: 0.5 mm
-  Miješa se s vodom: 19-20 %
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 6 mjeseci
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 20 min

-  Max. preporučena debljina: 30 mm
-  Min. preporučena debljina: 3 mm
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **3 N/mm²**

EN 12190

Compressive strength after 28 days > **35 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **5 N/mm²**

pH **12**

Vrijeme postavljanja/nanošenja **40-60 min**

EN 13142

Static elastic modulus **20000 N/mm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.35 kg•h^{0.5}/m²**

EN 12190

Compressive strength after 7 days > **25 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **1 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **9 N/mm²**

UNI EN 1015-17

Chloride content < **0.01 %**

EN 1015-12

Čvrstoća prijanjanja > **1.5 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2200 kg/m³**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

