

Floor Tenax SFR



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Steel - Bricks

METODE PRIMJENE

Lopatica za zaglađivanje - Pompa - Špatula - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Max. preporučena debljina: 50 mm

→← Min. preporučena debljina: 8 mm

🌡 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C

🌀 Miješa se s vodom: 11 - 12.5 %

🕒 Rok trajanja: 12 mjeseci



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12190

Compressive strength after 12 hours **8 N/mm²**

EN 12190

Compressive strength after 7 days > **80 N/mm²**

EN 196-1

Flexural strength at 1 day > **8 N/mm²**

EN 196-1

Flexural strength after 28 days > **14 N/mm²**

fR1 medium_ average residual strength after cracking (0.5 mm) EN 14651 **4.5 MPa**

UNI EN 1015-6

Density **2270 kg/m³**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja > **2.5 N/mm²**

EN 13412

Static elastic modulus **35000 N/mm²**

Thermal conductivity **2.3 W/mK**

Resistance to the limit of proportionality (average value) EN 14651 **7.1 MPa**

EN 12190

> **50 N/mm²**

EN 12190

Compressive strength after 28 days > **105 N/mm²**

EN 196-1

Flexural strength after 7 days > **12 N/mm²**

Tensile strength **5 N/mm²**

fR3 medium_ average residual strength after cracking (2.5 mm) EN 14651 **2.3 MPa**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.38 kg•h^{0.5}/m²**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content ≥ **4.7 %**

Toughness class EN 14651 **4a**

UNI EN 13892-3

Wear resistance **0.8 cm³/50cm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **20-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2