

Grout CR



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Steel

METODE PRIMJENE

Cazzuola - Colatura - Lopatica za zaglađivanje - Pompa - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Istaknuti proizvod
- Miješa se s vodom: 11-12 %
- Otporno na UV-zrake
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
- Maksimalan promjer agregata: 5 mm
- Nije zapaljivo
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 120 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **15 N/mm²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **80 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **8 N/mm²**

UNI EN 13295

Resistance to carbonatation **0.5 mm**

UNI EN 13036-4

Skid resistance **54 mm**

pH > **12**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

UNI EN 12390-8

Water penetration under pressure (5 bar for 72 hours) < **5 mm**

UNI EN 13687-1

Thermal compatibility \geq **2 mPa**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.15 kg•h^{0.5}/m²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days > **60 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **4 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **11 N/mm²**

Resistance to the extraction of the steel bars with improved adhesion > **25 MPa**

UNI EN 13687-1

Determination of thermal compatibility **2.5 mPa**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content \geq **4.2 %**

EN 13412

Static elastic modulus **30000 N/mm²**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja \geq **2 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2340 kg/m³**

UNI EN 1015-17

Chloride content < **0.01 %**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **20-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2