

Osmocem Flex



CARINSKI KOD: 3824 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Prah + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Bijela / Siva

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 24 kg [A] - Plastična kanta 8 kg [B] - Kit: 1 Vreća 24 kg [A] + 1 Plastična kanta 8 kg [B] - Pallet: 50 x (Vreća 24 kg [A]) - Pallet: 50 x (Plastična kanta 8 kg [B])

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura

METODE PRIMJENE

Stroj za žbukanje - Četka - Pompa - Valjak za boju - Špatula - Spazzolone

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Maksimalan promjer agregata: 0.6 mm

Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

A:B Mixing ratio: 3:1 _

Rok trajanja: 12 mjeseci

Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-12

Čvrstoća prijanjanja **1.50 N/mm²**

DIN 53504

Longitudinal elongation at break **17.2 %**

Sd EN ISO 7783-1

Permeability to water vapor **CLASS I**

A:B

Omjer miješanja komponenata **3:1**

UNI EN 1015-6

Density **1800 kg/m³**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.06 kg•h^{0.5}/m²**

Bridging capacity on wide cracks **0.5-1.0 mm**

EN 1062-3

0.034 kg•h^{0.5}/m²

UNI PdR 88:2020

Total recycled content **≥ 4.2 %**

EN ISO 7783-1

Degree of water vapor transmission **1.430 (Sd=3.2 m) μ**

+5° C EN 1062-7

Classe A3

EN 1542

> 1.0 MPa

+5° C EN 1062-7

Dynamic crack bridging **Classe B2**

EN 1062-6

Permeability to CO₂ **15.100 (Sd=55 m) μ**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprijmjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **20-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2