

Prerit Biomix Plus



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Podna glazura

METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 1.5 mm

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Rok trajanja: 12 mjeseci



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-6
Density **2.270 kg/m³**

UNI EN 196/1
Flexural strength after 7 days > **6 N/mm²**

EN 12190
Tlačna čvrstoća na 1 dana > **18 N/mm²**

EN 12190
Compressive strength after 28 days > **50 N/mm²**

UNI EN 196/1
Flexural strength at 1 day > **4 N/mm²**

UNI EN 196/1
Flexural strength after 28 days > **7.5 N/mm²**

EN 12190
Compressive strength after 7 days > **40 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

