Protech AC-P

Periva akrilna boja, periva, za unutarnju i vanjsku primjenu



Boja na bazi akrilnih smola u vodenoj emulziji, za unutarnju i vanjsku primjenu, zaštitne lamelarne strukture koja, osim estetskog učinka, omogućuje maksimalno ispunjavanje, paropropusnost i vrlo visoku otpornost na svjetlost te mehaničke i kemijske utjecaje. Visoka pokrivnost i razmazivost čine ovaj proizvod iznimno jednostavnim za nanošenje. Posebne akrilne smole od kojih je proizvod sastavljen omogućuju stvaranje filma koji tijekom sušenja brzo postaje neosjetljiv na vodu, čime se smanjuje pojava „puževog učinka" u slučaju atmosferskih oborina.

CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 14 l

PODRUČJA PRIMJENE

Završno zaštitno i dekorativno bojanje zidova, pročelja, betonskih elemenata, žbuka, zidova, prirodnog kamena i općenito poroznih podloga.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Wood - Vlaknasti cement - Bricks

PRIPREMA PODLOGE

Kod starih žbuka posebnu pozornost treba posvetiti postojećim starim premazima, koje je potrebno ukloniti temeljitim struganjem i četkanjem kako bi se dobila zdrava i nesipka podloga; zatim se nanosi učvršćivač Protech Fix AC. Kod nanošenja na nove žbuke preporučuje se podlogu izolirati akrilnim izolacijskim premazom ili, još bolje, bijelim ili neutralnim učvršćivačem u mikroemulziji. Izbjegavati nanošenje za vjetrovitih ili mraznih dana. Ne nanositi na svježe ili izrazito alkalne podloge; potrebno je poštovati minimalno razdoblje karbonatizacije od najmanje četiri tjedna.

NAČIN PRIMJENE

Na velikim površinama preporučuje se nanositi proizvod iz iste proizvodne šarže te uvijek raditi metodom „mokro na mokro" kako bi se izbjegli tragovi prekida. Nikada ne raditi pri temperaturama nižim od + 5° C. Kišno vrijeme, prekomjerna atmosferska vlaga i temperature niže od + 8° C mogu znatno usporiti sušenje, uz mogućnost ispiranja kišnicom čak i nakon nekoliko dana. RAZRIJEĐIVANJE (volumno, pitkom vodom) KIST 1. SLOJ: 15 % jedan križni nanos ili dva sloja u razmaku od 12–24 sata 2. SLOJ: 10% VALJAK 1. SLOJ: 10% 2. SLOJ: 10% PRSKANJE (pomoću odgovarajuće opreme) 1. SLOJ: 15/25% 2. SLOJ: 15/25 %

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.63 g/cm³
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 5 / + 35 °C
- Nanosi se u dva sloja
- Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Deep hardening at 20°C **16-24 h**

EN 13300
Resistance to abrasion **cat. 1**

Dust-free time at 20°C **30 min**

Touch hardening at 20°C **1-2 h**

POTROŠNJA

Od 0,20 do 0,30 litara proizvoda Protech AC-P po svakom četvornom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

VisokouÄinkovita akrilna boja za unutarnju i vanjsku primjenu, na bazi akrilnog polimera u vodenoj emulziji, karakterizirana brzom neosjetljivoÅ¡Äu na vodu tijekom suÅ¡enja, lamelarnom strukturom i vrlo finim punilima koja osiguravaju visoku pokrivnost i trajnost na atmosferske utjecaje, kao Å¡to je Protech AC-P proizvoÄaÄa Azichem srl. Podloga mora biti zdrava, suha i bez praÅ¡ine. Eventualne bioloÅ¡ke naslage poput plijesni, algi, liÅ¡ajeva itd. potrebno je prethodno sanirati posebnim proizvodima (CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER i CONSILEX ANTIMUFFA proizvoÄaÄa Azichem srl). Prije nanoÅ¡enja prvog sloja proizvoda Protech AC-P podlogu impregnirati proizvodom Protech Fix AC. Orijentacijska potroÅ¡nja: 0,2-0,3 lt/m^2

TehniÄke karakteristike proizvoda Protech AC-I proizvoÄaÄa Azichem srl

- Suho na praÅ¡inu: 30 min
- Stvrdnjavanje na dodir: 1-2 h I
- ndurjavanje u dubini: 16-24 h
- Otpornost na abraziju (EN 13300): kat. 1

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Kako bi se izbjegli nedostaci u stvaranju filma, budući da je riječ o proizvodima na bazi smole u vodenoj emulziji, temperatura nanošenja mora biti između + 5° C i + 35° C, uz relativnu vlažnost zraka ne višu od 60/70%. Ne nanositi pod izravnim djelovanjem sunca i vjetra. Ne nanositi na svježe ili izrazito alkalne podloge; potrebno je poštovati minimalno razdoblje sušenja podloge od najmanje četiri tjedna. Kod toniranih proizvoda također se preporučuje da se na velikim površinama ne koriste boje iz različitih proizvodnih šarži jer su tehnički moguće manje razlike između šarži. Prije nanošenja provjerite nijansu jer ne preuzimamo odgovornost za eventualne reklamacije u vezi s nijansom već nanesenog proizvoda.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.