

Protech AC-P



CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 14 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Wood - Vlaskasti cement - Bricks


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač


ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.63 g/cm³

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 5 / + 35 °C

 Nanosi se u dva sloja

 Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Deep hardening at 20°C **16-24 h**

EN 13300

Resistance to abrasion **cat. 1**

Touch hardening at 20°C **1-2 h**

Dust-free time at 20°C **30 min**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

