Protech Fix AC - Therm

Akrilni konsolidacijski temeljni premaz protiv kondenzacije, u vodenoj disperziji



Zidni temeljni premaz na vodenoj osnovi protiv kondenzacije za unutarnje i vanjske prostore, s izvrsnim svojstvima učvršćivanja i prianjanja te dobrom pokrivnošću, na bazi akrilnih smola visoke penetracije, šupljih staklenih mikrosfera (3M Glass Bubble – toplinska vodljivost 0,08 W /mK), pigmenata, punila i pokrivnih punila. Prikladan kao temeljni premaz protiv kondenzacije, prije bojanja ili oblaganja žbuka bojama ili žbukama protiv kondenzacije (-THERM).

CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - acrilici
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 14 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Idealan za sanaciju zidova s naslagama sluzavih onečišćenja, bakterijskim pojavama i plijesni. Zbog niske toplinske vodljivosti osobito je prikladan za rješavanje problema s plijesni. Može se nanositi na bilo koju vrstu žbuke (grubu, finu, gipsanu, suhe mortove, gipskartonske ploče, beton, prefabricirane elemente, vidljivi beton itd.). Izrađen od posebnih smola i aditiva, smanjuje upijanje podloge, istodobno omogućujući potrebnu paropropusnost, ujednačava upijanje i olakšava nanošenje završnih slojeva. Djeluje uvijek i u dubinu te stoga predstavlja idealni pripremni sloj za nanošenje disperzijskih boja ili premaza. Prianjanje je izvrsno i na posebno zahtjevnim površinama zahvaljujući uporabi specijalnih smola i prisutnosti promotora prianjanja u formulaciji, koji djeluje između podloge i proizvoda.

PODRUČJA PRIMJENE

Prethodna obrada bilo koje površine (fine, gipsane, grube žbuke, suhi mortovi, gipskartonske ploče, beton, prefabricirani elementi, vidljivi beton itd.) radi izoliranja podloge i ujednačavanja upijanja naknadnih tretmana protiv kondenzacije (bojanje i zaštitni premazi).

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum)

PRIPREMA PODLOGE

Kod novih površina ukloniti eventualnu prašinu, a kod starih površina ukloniti slabo prionjive premaze, ostrugati i iščetkati sve do zdravog dijela podloge. Eventualne gljivice i plijesan potrebno je temeljito iščetkati i dezinficirati proizvodima Consilex Muffa Cleaner i Consilex Muffa Remover. Nakon nekoliko sati, kada se mikroorganizmi neutraliziraju, površinu temeljito očistiti, a zatim nanijeti jedan sloj proizvoda Protech Fix AC - Therm.

NAČIN PRIMJENE

Može se nanositi kistom ili valjkom, uz razrjeđivanje proizvoda s 20% do 50% vode. Tijekom nanošenja dobro zaštititi zone koje se ne smiju bojati, nanositi ravnomjerno bez stvaranja curaka te pričekati 4–6 sati prije sljedećih nanošenja. Idealan je kao temeljni premaz protiv kondenzacije za spuštene stropove i izolacijske obložne zidove od gipskartonskih ploča. Kako bi se izbjegli nedostaci u stvaranju filma, budući da se radi o proizvodu na bazi smole u vodenoj emulziji, temperatura nanošenja mora biti između + 5°C i + 35°C, uz relativnu vlažnost zraka ne višu od 60/70%. Ne nanositi na izravnom djelovanju sunca i vjetra.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Istaknuti proizvod
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Gustoća: 1.32 kg/dm³
- Nanosi se u dva sloja
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

20 °C
Time before second coat at 20°C **4 - 6 h**

POTROŠNJA

Od 0,10 do 0,15 litara proizvoda Protech Fix AC-THERM po kvadratnom metru površine koju treba obraditi, ovisno o poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Prethodni uÄvrÅ¡ÄujuÄi tretman, koji se izvodi prije nanoÅ¡enja boja ili premaza, raspršivanjem pod niskim tlakom, kistom ili valjkom, uÄvrÅ¡ÄivaÄem na bazi akrilnih smola, šupljih staklenih mikrosfera (3M Glass Bubble), punila, pokrivnih punila i promotora prianjanja u vodenoj emulziji, visoke sposobnosti penetracije, tipa Protech Fix AC THERM proizvoÄaÄa Azichem Srl. Protech Fix AC THERM moÅ¾e se koristiti kao prethodni uÄvrÅ¡ÄujuÄi tretman na razliÄitim površinama: gipsu, Å¾bukama, oÄvrsnutim mortovima, gipskartonskim pločama, betonu, prefabriciranim elementima i vidljivom betonu. Podlogu je prije nanoÅ¡enja proizvoda potrebno odgovarajuÄe pripremiti kako bi bila Äista, bez tragova starih premaza, bez praÅ¡ine itd. Eventualne bioloÅ¡ke naslage poput plijesni, algi, liÅ¡ajeva itd. potrebno je prethodno sanirati specifiÄnim proizvodima (CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER i CONSILEX ANTIMUFFA proizvoÄaÄa Azichem srl). PotroÅ¡nja: 0,10 - 0,15 l/m^2.

TehniÄke karakteristike konsolidacijskog temeljnog premaza Protech Fix AC THERM proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- SpecifiÄna masa: 1,32 kg/lt
- Bez otapala
- Interval do ponovnog nanoÅ¡enja (20 °C): 4 - 6 h

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.