

Protech Flex Acryl



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Paste

DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Cartuccia 310 ml - Sacchetto 600 ml

DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Cement-based or lime-based mortars - Wood - Vlaknasti cement - Bricks - Calcestruzzo armato - Lime and lime-cement plasters and mortars


METODE PRIMJENE


Applicazione manuale


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 18 mjeseci

 Use wearing protective gloves

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+50 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Complete hardening at 20°C **1 tjedna**

Touch hardening at 20°C **10-20 min**

ISO 37 Type 3

Longitudinal elongation at break **95 %**

DIN EN ISO 11925-2

Reaction to fire **Class E**

Determination of volatile matter (VOC) **5.4 g/l**

ISO 37 Type 3

Breaking load longitudinal **0.65 N/mm²**

Working temperature **-25/+80 °C**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

