Protech Flex Primer

Specifični temeljni premaz za poliuretanske brtvilne mase



Poliuretanski temeljni premaz za poboljšanje prionjivosti na bazi vode, namijenjen pripremi reški u betonskim, zidanim i drugim površinama za naknadno ispunjavanje poliuretanskim (Protech Flex) i/ili epoksipoliuretanskim brtvilnim masama (EG 91).

CARINSKI KOD: 3909 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Barattolo 1 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Prethodna impregnacija i konsolidacija betonskih površina koje čine stijenke reški u podovima i krovnim površinama, prije brtvljenja poliuretanskim i epoksipoliuretanskim brtvilnim masama.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Wood - Metal surfaces - Plastic - Vlaknasti cement - Tiles - Podna glazura

PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje moraju biti čiste, bez nečistoća, trošnih i nevezanih dijelova, prašine itd.

NAČIN PRIMJENE

Protech Flex Primer nanijeti kistom s kratkim vlaknima na stijenke reške koju treba zabrtviti. Pričekati da stijenke reške počnu pokazivati ljepljivost, a zatim nanijeti brtvilnu masu Protech Flex ili EG 91 (ovisno o klimatskim uvjetima, to će okvirno trajati od nekoliko minuta do 60 minuta). Preporučuje se u rešku, bez obzira na njezinu namjenu, ugraditi odgovarajuću pjenastu polietilensku podlogu Filtene Fondogiunto, prikladne dimenzije za rešku koju treba zabrtviti.

METODE PRIMJENE

Četka

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.05 (± 0.05) kg/l
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60-90 min
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Brookfield ASTM D 2196
Viscosity **750 ± 100 cP**

POTROŠNJA

Približno 0,02 kg proizvoda Protech Flex Primer po dužnom metru reške koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA






UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.