

## Protech Reflex



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Thick liquid  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 16 kg - Pallet: 33 x (Secchio 16 kg)

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlaknasti cement - Bitumen waterproofing membranes - Bricks


### METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Spazzolone


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nanosi se u dva sloja

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.263 kg/dm<sup>3</sup>

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +35 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Complete hardening at 20°C **48 h**

Time before second coat at 20°C **12 - 24 h**

ASTM E 1980-11

Solar reflection index (SRI) **113**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

