Protech Sil P Wax Pearl

Mikroarmirana akrilno-silikonska, hidrofobna boja za izložene fasade



Pigmentirana boja/premaz, mikroarmiran najlonskim mikrovlaknima, na bazi vodorazrjedivih silikonskih smola, akrilnih disperzija, termoplastičnih fluoriranih polimera (Teflon), punila i specifičnih aditiva, u posebnoj mješavini koja osigurava visoke performanse u pogledu vodoodbojnosti (efekt "lotosa"), elastičnosti i otpornosti na atmosferske utjecaje, uz odgovarajuću paropropusnost. Idealan za sve površine posebno izložene atmosferskim utjecajima (stambene i industrijske zgrade u planinskim i morskim područjima).

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 14 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Protech Sil P Wax Pearl iznimno je lako razmaziv i jednostavan za nanošenje, što omogućuje laku primjenu, a posjeduje i elastičnost primjerenu za premošćivanje mogućih mikropukotina. Vrlo je vodoodbojan, s izvrsnim efektom "perlanja", nepropustan za udarnu kišu, a istodobno paropropustan. To je antistatična boja, sa svojstvom samočišćenja, otporna na smog i saponifikaciju.

PODRUČJA PRIMJENE

Zaštitni, dekorativni i hidroizolacijski premaz, otporan na mikropukotine, za zidane površine izložene agresivnoj atmosferi: urbanoj, morskoj itd. Posebno namijenjen dugotrajnom zaštitnom bojanju fasada zgrada u blizini mora.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood

PRIPREMA PODLOGE

Podlogu za nanošenje potrebno je prethodno očistiti do potpunog uklanjanja nečistoća; također mora biti dovoljno čvrsta i odgovarajuće suha te bez prašine, iscjetaka, mrvičastih i nekoherentnih dijelova itd. Površine prethodno obraditi specifičnim akrilnim temeljnim premazom Protech Fix AC.

NAČIN PRIMJENE

Protech Sil P Wax Pearl nanijeti četkom, valjkom ili prskanjem, nerazrijeđen ili uz maksimalno razrjeđenje vodom od 15–20% u odnosu na masu proizvoda. Protech Sil P Wax Pearl ne kaplje, ne curi i brzo se suši, čime omogućuje nanošenje više slojeva tijekom istog dana.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Istaknuti proizvod
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
- Gustoća: 1.47 kg/dm³
- Nanosi se u dva sloja
- Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **10-12 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **1 h**

10' a 150°C
Dry residue **60 %**

Viscosity **4000-6000 cP**

POTROŠNJA

Nanijeti od 0,30 do 0,40 litara proizvoda Protech Sil P Wax Pearl po četvornom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Bojanje zidova, ukljuÄujuÄi mikropukotine, izloÅ¾enih snaÅ¾nim atmosferskim utjecajima, koje se izvodi nanoÅ¡enjem Ätkom, valjkom ili prskanjem mikroarmirane boje s najlonskim mikrovlaknima tipa Protech Sil P Wax Pearl proizvoÄaÄa Azichem Srl, na bazi vodorazrjedivih silikonskih smola, akrilnih disperzija, termoplastiÄnih fluoriranih polimera (Teflon), punjenih agregata i visokokvalitetnih obojenih oksida. Boju nanositi nerazrijeÄenu ili uz maksimalni dodatak od 15 - 20% vode. U svakom sluÄaju predvidjeti prethodnu obradu odgovarajuÄim temeljnim premazom Protech Fix AC proizvoÄaÄa Azichem Srl. Podlogu je prije nanoÅ¡enja proizvoda potrebno odgovarajuÄe pripremiti kako bi bila Äista, bez tragova starih boja, bez praÅ¡ine itd. Okvirna potroÅ¡nja: od 0,3 do 0,4 l/m^2

TehniÄke karakteristike boje Protech Sil P Wax Pearl proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- SpecifiÄna masa: 1,47 kg/l
- PovrÅ¡insko stvrdnjavanje (pri 20 °C): 1 h
- Potpuno stvrdnjavanje (pri 20 °C): 10 - 12 h
- Suhi ostatak (10' pri 150 °C): 60%
- Viskoznost: 4.000-6.000 cP

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Izbjegavati nanošenje tijekom oborina i pri visokoj vlažnosti, jer bi ti uvjeti mogli ugroziti pravilno sušenje.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.