

Repar 447 SFR



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Asphalt

METODE PRIMJENE


Cazzuola - Špatula


ČIŠĆENJE ALATA

Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Maksimalan promjer agregata: 5 mm

 Quick setting product

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: 0 / +25 °C

 Miješa se s vodom: 16-17 %

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 10 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **4.5 N/mm²**

UNI EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **7 N/mm²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days > **45 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2100 kg/m³**

UNI EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **5.5 N/mm²**

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **25 N/mm²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **55 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

