

Repar Microcrack



CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchiello 1 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlakanasti cement



METODE PRIMJENE


Pistola dosatrice - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / + 35 °C

 Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 1148
pH 7.00 - 8.00

20°C, DIN 53217
Determination of density **1.05 g/l**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

