

## Repar SM



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela / Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton

### METODE PRIMJENE

Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda



## OSNOVNE ZNAČAJKE

Maksimalan promjer agregata: 0.5 mm

Min. preporučena debljina: 3 mm

Otporno na UV-zrake

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

Vrijeme za obradu nakon miješanja: 30 min

Max. preporučena debljina: 10 mm

Nije zapaljivo

Rok trajanja: 12 mjeseci

Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća **35 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13295

Resistance to carbonatation **0.50 mm**

UNI EN 1015-6

Density **1900 kg/m<sup>3</sup>**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content **≥ 4.0 %**

UNI EN 13687-1

Determination of thermal compatibility **1.7 mPa**

pH > **12**

EN 13142

Static elastic modulus **20000 N/mm<sup>2</sup>**

EN 196/1

Čvrstoća na savijanje **7 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13036-4

Skid resistance **73 mm**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.49 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-17

Chloride content **<0.01 %**

Darcy nepropusnost **10<sup>-10</sup> cm/s**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**


EN 1542

Čvrstoća prijanjanja **1.8 N/mm<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3**

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

