

## Repar Tix G2



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

### METODE PRIMJENE


Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda





## OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 2 mm

 Miješa se s vodom: 12-13 %


 Nije zapaljivo


 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min

 Max. preporučena debljina: 8 cm

 Min. preporučena debljina: 1 cm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*UNI EN 1015-11*

Tlačna čvrstoća na 1 dana **30 N/mm<sup>2</sup>**

*UNI EN 1015-11*

Flexural strength at 1 day **6 N/mm<sup>2</sup>**

*EN 13142*

Static elastic modulus **25.000 N/mm<sup>2</sup>**

*UNI EN 13057*

Kapilarnog upijanja **0.45 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

pH **>12**

Darcy nepropusnost **10<sup>-9</sup> cm/s**

*EN 1542*

Čvrstoća prijanjanja **> 2 MPa**

*UNI EN 1015-11*

Compressive strength after 28 days **60 N/mm<sup>2</sup>**

*UNI EN 1015-11*

Flexural strength after 28 days **9 N/mm<sup>2</sup>**

*UNI EN 13687-1*

Determination of thermal compatibility **> 2 MPa**

*UNI EN 1015-6*

Density **2100 kg/m<sup>3</sup>**

*UNI EN 1015-17*

Chloride content **< 0.01 %**

*UNI 8147*

Contrasted expansion with air curing for 1 day **> 0.6 mm/m**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3**

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

