

## Repar Tix HG Bic



**CARINSKI KOD:** 3824 5090

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Prah + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Siva

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg [A] - Plastična kanta 5 kg [B] - Kit: 1 Vreća 25 kg [A] + 1 Plastična kanta 5 kg [B]


### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI




### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Maksimalan promjer agregata: 1.5 mm

 Min. preporučena debljina: 7 mm

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Max. preporučena debljina: 40 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana  $\geq 22 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days  $\geq 55 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength after 7 days  $> 7.0 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 13295

Resistance to carbonatation **0.5 mm**

UNI EN 1015-17

Chloride content  $< 0.01 \%$

Density **2140 kg/m<sup>3</sup>**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days  $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength at 1 day  $> 4.0 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength after 28 days  $> 8.0 \text{ N/mm}^2$

EN 13501-1

Reaction to fire **B-s2 d0**

UNI PaR 88:2020

Total recycled content  $\geq 4.5 \%$

EN 13142

Static elastic modulus  $> 24.000 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.30 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**