

Sanafarbe P



CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - grassello di calce
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum)


METODE PRIMJENE


Četka - Valjak za boju - Raspršivač


ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Gustoća: 1.30 kg/dm³

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

 Dosage: 0.35 - 0.40 l/m²

 Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 13300 - categoria
Wet abrasion resistance 2

pH 13

10' a 150°C
Dry residue **59.40 %**

ASTM D 5887
Coefficient of permeability **125 μ**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

