

Sanafirm



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Podna glazura










METODE PRIMJENE

Cazzuola - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- | | |
|--|---|
|  Gustoća: 1.800 kg/dm ³ |  Maksimalan promjer agregata: 2 mm |
|  Miješa se s vodom: 15-16 % |  Nije zapaljivo |
|  Quick setting product |  Rok trajanja: 6 mjeseci |
|  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +6 / +30 °C |  Use wearing protective gloves |
|  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 15 min | |



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Complete hardening at 20°C **36 h**

Touch hardening at 20°C **8 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

