

Sanawarme



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Grigio chiaro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 13 kg - Pallet: 50 x (Vreća 13 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Wood - Vlaknasti cement - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi

METODE PRIMJENE













Lopatica za zaglađivanje - Stroj za žbukanje - Pompa - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda



OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Istaknuti proizvod
-  Material 100% eco-friendly
-  Miješa se s vodom: 55 - 62 %
-  Nanosi se u dva sloja
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C
-  Maksimalan promjer agregata: 2.5 mm
-  Max. preporučena debljina: 10 cm
-  Min. preporučena debljina: 2.5 cm
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 - 75 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća > **3 N/mm²**

λ UNI EN 1745 - EN 12664

Thermal conductivity **0.077 W/mK**

UNI EN 1015-6

Density **700 kg/m³**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content **4.5 %**

UNI EN 1745

Specific heat **1 kJ/kgK**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.35 kg•h^{0.5}/m²**

UNI EN 1015-11

Flexural strength after 28 days > **1 N/mm²**

UNI EN 1015-19

Breathability **9 μ**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja **0.18 N/mm²**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

EN 13142

Static elastic modulus < **3000 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **27-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

