Sanaxil Fix

Učvršćujući i konsolidirajući silikatni temeljni premaz na bazi kalijevih silikata



Prozirni učvršćujući i konsolidirajući temeljni premaz na bazi stabiliziranog kalijevog silikata, za prethodnu obradu površina koje će se bojiti i/ili ožbukati sustavima na bazi silikata i vapnenog tijesta, u ekološkoj gradnji, novogradnji te obnovi povijesnih i spomeničkih objekata.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Azichem - silicati
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 20 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Sanaxil Fix je proizvod na bazi kalijevih silikata. Odlikuje se visokom paropropusnošću i nema termoplastična svojstva. Ne sadrži smole, otapala, razrjeđivače ni štetna ili toksična isparavanja. Bez V.O.C.-a.

PODRUČJA PRIMJENE

Učvršćujuća "temeljna" obrada premaza, boja ili žbuka na bazi vapnenog tijesta, kalijevog silikata i općenito siloksana. Obrada protiv prašenja te površinska konsolidacija prašnjavih žbukanih površina.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlaknasti cement - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Podna glazura - Paint

PRIPREMA PODLOGE

Organske boje (perive, na bazi otapala itd.), ako su prisutne, moraju se pažljivo ukloniti. Podloge u svakom slučaju moraju biti čiste, homogene i kompaktne te bez prašine.

NAČIN PRIMJENE

SANAXIL-FIX može se nanositi na zidane podloge, cementne površine, površine na bazi vapna te na dobro prionule mineralne boje. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem; broj potrebnih slojeva i najprikladniji omjer razrjeđivanja vodom moraju se odrediti ovisno o stanju podloge i stupnju njezine upojnosti. Dopušteni raspon razrjeđivanja predviđa dodavanje vode do najviše omjera 1:1.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Gustoća: 1.278 kg/dm³
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Deep hardening at 20°C **24-48 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **6 h**

POTROŠNJA

Od 0,10 do 0,15 litara proizvoda Sanaxil Fix po svakom četvornom metru površine koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Grundiranje, konsolidacija i ujednaÄavanje upojnosti podloga prije nanoÅ¡enja paropropusnih zavrÅ¡nih slojeva na bazi kalijevih silikata, nanoÅ¡enjem kistom, valjkom ili prskanjem prozirnog uÄvrÅ¡ÄujuÄeg sredstva na bazi kalijevog silikata, tipa Sanaxil Fix proizvoÄaÄa Azichem Srl. Podloga se prije nanoÅ¡enja mora odgovarajuÄe pripremiti i oÄistiti te mora biti bez nekoherentnih dijelova i prethodnih premaza na organskoj bazi. PotroÅ¡nja Sanaxil Fix = 0,10-0,15 l/m^2

TehniÄke karakteristike proizvoda Sanaxil Fix proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Stvrdnjavanje na dodir (pri 20°C): 6 h
- Dubinsko stvrdnjavanje (pri 20°C): 24-48 h
- SpecifiÄna teÅ¾ina: 1,28 kg/dm^3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

U skladu s Direktivom 2010/75/EU, ovaj proizvod ima sljedeće karakteristike:

Hlapljivi organski spojevi (C.O.V.) u isporučenom proizvodu: 0 % masenog udjela
Gustoća C.O.V.-a pri 20 °C: 0 kg/m3 (0 g/l)

Ne nanositi na površine na bazi gipsa, na nedovoljno sazrele površine, na vlažne ili zagrijane površine ni pri izravnom sunčevom zračenju.

Tijekom nanošenja zaštititi staklo, emajlirane metale, aluminij, sjajne pločice itd., koji se mogu zamutiti pri slučajnom dodiru s otopinama silikata.

Rukovati u skladu sa sigurnosnim uputama navedenima na ambalaži: koristiti zaštitne rukavice i naočale.

Sanaxil Fix može se pigmentirati u različitim nijansama te se preporučuje za dugotrajnu postojanost boja.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.