Sanaxil P

Netoksična paropropusna silikatna boja na bazi kalijevih silikata za unutarnje i vanjske površine



Prirodna, zaštitna, dekorativna, paropropusna, pigmentirana, netoksična i protugljivična boja na bazi stabiliziranih kalijevih silikata za unutarnje i vanjske površine. U osnovi mineralna formulacija koja, zahvaljujući prirodno alkalnom pH-u kalijeva silikata, razvija snažno antibakterijsko i protugljivično djelovanje. Sanaxil P je svestran i učinkovit proizvod za različita područja primjene: u ekološkoj gradnji, novogradnji te obnovi povijesnih i spomeničkih građevina.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Proizvod ne stvara film, čime se izbjegavaju pojave odvajanja i ljuštenja, a uz istodobno osiguravanje izvrsne vodoodbojnosti jamči visoke vrijednosti paropropusnosti zahvaljujući svojoj poroznoj i mikrokristalnoj strukturi, savršeno kompatibilnoj s mortovima, žbukama i svim drugim uobičajenim elementima zidne konstrukcije. Fizičko-mehanička svojstva i trajnost kombinirani su sa širokim izborom boja postojanih tijekom vremena; ta svojstva, zajedno s jednostavnošću i praktičnošću primjene, čine proizvod iznimno svestranim i prilagodljivim svim projektnim zahtjevima.

PODRUČJA PRIMJENE

Dekorativno i sanacijsko bojanje unutarnjih i vanjskih prostora.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Paint

PRIPREMA PODLOGE

Površine na koje se proizvod nanosi moraju biti čiste, bez onečišćenja, trošnih i nekoherentnih dijelova, prašine itd. Postojeće premaze (perive, organske, na bazi otapala itd.) potrebno je temeljito ukloniti. Podloge prethodno obraditi fiksativom Sanaxil Fix.

NAČIN PRIMJENE

Sanaxil P nanijeti četkom, valjkom ili prskanjem, u broju slojeva potrebnom ovisno o upojnosti podloge. Sanaxil P je nakon približno 1 sata „suh na prašinu" (počinje biti čvrst na dodir). Novi sloj može se nanijeti nakon 4–6 sati, dok će u dubini biti suh nakon 10–16 sati. Sanaxil P može se upotrebljavati nerazrijeđen ili razrijeđen proizvodom Sanaxil Fix u količini od 15–20 % masenog udjela.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nanosi se u dva sloja
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C
- Use wearing protective gloves
- Gustoća: 1.46 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-19
Breathability **50 µ**

10' a 150°C
Dry residue **59 %**

EN 13300 - categoria
Wet abrasion resistance **2**

UNI EN 1015-18
Coefficient of permeability **0.26 kg•h^0.5/m²**

pH **13**

POTROŠNJA

Od 0,15 do 0,20 litara proizvoda Sanaxil P po svakom četvornom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Ä□etkom/valjkom nanosi se zaÅ¡titni, dekorativni, mineralni, ekoloÅ¡ki, prirodni, netoksiÄ□ni, paropropusni, bez otapala, protugljiviÄ□ni i antibakterijski premaz na bazi stabiliziranih kalijevih silikata i prirodnih pigmenata, tipa Sanaxil P proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl. Podlogu je prije nanoÅ¡enja potrebno odgovarajuÄ□e pripremiti i oÄ□istiti, ukloniti nekoherentne dijelove, sredstva za odvajanje i stare premaze (perive, organske, na bazi otapala) te je prethodno obraditi fiksativom SANXIL FIX proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl.

PotroÅ¡nja Sanaxil P = 0,15 – 0,20 l/m^2

TehniÄ□ka svojstva proizvoda Sanaxil P proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl

- Koeficijent paropropusnosti (UNI EN 1015-18): 0,26 kg•h^0,5/m²
- pH: 13
- Suhi ostatak (10’ pri 150 °C): 59%
- Paropropusnost (UNI EN 1015-19): µ 50
- SpecifiÄ□na masa: 1,46 kg/lt

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ne nanositi na površine na bazi gipsa, nezrele površine, vlažne ili zagrijane površine niti pri izravnom sunčevom zračenju. Izbjegavati dugotrajno izlaganje svježih površina izravnom djelovanju vjetra i sunca.

Tijekom nanošenja zaštititi staklo, emajlirane metale, aluminij, sjajne pločice itd., koje slučajni dodir s otopinama silikata može zamutiti.

Ovisno o temperaturnim uvjetima u trenutku nanošenja te tijekom faza sušenja i isušivanja, boje mogu pretrpjeti manje kromatske varijacije.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.