Sealpvc SF 200

PVC waterstop za statičke radne spojeve, položen na podlogu



Waterstop SEALPVC SF 200 je vodonepropusni profil od neekspandirajućeg PVC-a, širine 20 cm i visoke elastičnosti. Primjenjuje se u horizontalnim statičkim radnim spojevima (temeljne ploče) u betonskim konstrukcijama, položen na podlogu ispod armature.

CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Extruded PVC
DOSTUPNE BOJE: Nero / Azzurro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 20 m - Rotolo 25 m

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

PVC waterstop profili su visokoelastični vodonepropusni profili koji se ugrađuju u betonske konstrukcije kao radni i dilatacijski spojevi, čime se osiguravaju potpuna vodonepropusnost te sposobnost prihvata mehaničkih i prirodnih naprezanja.
Profil SEALPVC SF 200 izrađen je od visokokvalitetnih termoplastičnih vinilnih smola s dodatkom posebnog plastifikatora.
Profil ima izvrsna uporabna svojstva i visoku otpornost:
• na agresivno djelovanje kiselih i alkalnih otopina,
• na starenje,
• na boćatu vodu
• na degradaciju uzrokovanu sunčevim zračenjem, ozonom i drugim atmosferskim ili kemijskim čimbenicima koji su uobičajeno prisutni u zraku i podzemnim vodama.
SEALPVC SF 200 zadržava visoku fleksibilnost i pri niskim temperaturama, a njegova mehanička svojstva ostaju nepromijenjena tijekom vremena.

Zahvaljujući posebnom sastavu, može se rezati oštrim nožem (skalpelom) i zavarivati jednostavnim uređajima za zavarivanje vrućim postupkom, čime se olakšava izvedba spojeva na gradilištu.

PODRUČJA PRIMJENE

Hidroizolacija statičkih radnih spojeva između: temeljne ploče i zida, dviju temeljnih ploča, dvaju zidova, zida i stropne konstrukcije, položenih na podlogu ispod armature.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

NAČIN PRIMJENE

Postaviti waterstop na tlo tako da bude centriran u projektiranom radnom spoju. Nastaviti s betoniranjem, pazeći da se ne savije i ne pomakne iz predviđenog položaja. Posebnu pozornost posvetiti i postavljanju waterstopa i eventualnim varovima. Nepravilno postavljanje može u potpunosti umanjiti njegovu učinkovitost.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Otporno na UV-zrake
- Width: 20 cm
- Unlimited shelf-life

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 1183
Determination of density **1.38 ± 0.02 g/cm³**

ISO 527
Longitudinal elongation at break **300 ± 3 %**

ISO 527
Tensile strength **12 ± 2 N/mm²**

Shore A ISO 868
Hardness **75 ± 3**

UL94
Reaction to fire **CLASSE V-0**

Working temperature **-30 / +70 °C**

POTROŠNJA

1 m/m: Upotrijebiti Sealpvc SF 200 tako da se dva kraja različitih traka sučeono zavare pomoću uređaja Leister (ručnog zavarivača vrućim zrakom).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA



Dimensioni (mm)			
SEALPVC SF 200	A = 3,2	D = 17	L = 200

STAVKA TROŠKOVNIKA

Hidroizolacija statiÄkih ili radnih spojeva na horizontalnim (temeljne ploÄe) ili vertikalnim (zidovi) betonskim konstrukcijama ugradnjom vodonepropusnog, neekspandirajuÄeg i elastiÄnog PVC profila tipa Sealpvc SF 200 proizvoÄaÄa Azichem Srl, Å¡irine 20 cm. Profil poloÅ¾iti na podlogu, ispod armaturnih Å¡ipki. MoÅ¾e se rezati oÅ¡trim noÅ¾em (skalpelom) i zavarivati jednostavnim ureÄajima za zavarivanje vruÄim postupkom, Äime se olakÅ¡ava izvedba spojeva na gradiliÅ¡tu.

TehniÄka svojstva vodonepropusnog spoja Sealpvc SF 200 proizvoÄaÄa Azichem Srl

- Å irina 20 cm
- Otporan na UV zraÄenje

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Uobičajena otpornost na ulja u slučaju kratkotrajnog kontakta; nije prikladan za dugotrajno uranjanje. U tom je slučaju potrebno upotrijebiti posebnu smjesu.

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.