

Syntech Drainpur



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Trasparente

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 1 kg [A] - Latta 1 kg [B] - Kit: 1 Latta 1 kg [A] + 1 Latta 1 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton


METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti


ČIŠĆENJE ALATA


Syntech Diluente Poliuretano


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.15 ± 0.05 kg/l

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

 Otporno na UV-zrake

 Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Touch hardening at 20°C **4-6 h**

EN 1015-6

Density **1800 kg/m³**

EN 13892-

Tlačna čvrstoća **≥ 20 N/mm²**

EN 13892-8

Classe **B1.5 ≥ 1.5 N/mm²**

EN ISO 6272

Impact resistance Classe **IR4 ≥ 4 N/mm²**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **2000 ± 100 mPas**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

Dry residue **99.5 ± 0.05 %**

EN 13892-

Čvrstoća na savijanje **≥ 5 N/mm²**

EN 13501-1

Fire resistance Classe **F**

Working temperature **-20/+70 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

