

## Syntech HAG Luffyflex



**CARINSKI KOD:**

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Tekućina + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Ambrato

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 20 kg [A] - Plastična kanta 21.6 kg [B] - Kit: 1 Plastična kanta 20 kg [A] + 1 Plastična kanta 21.6 kg [B]

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Stijena


### METODE PRIMJENE

Iniezione


### ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins

### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+40 °C

**A:B** Mixing ratio: 1:1 \_

 Rok trajanja: 24 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 5 h

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN ISO 527

Tensile strength **0.75 MPa**

EN ISO 527

Longitudinal elongation at break **123 %**

a 20° EN ISO 3219

Viscosity **125 mPas**

EN ISO 527

Static elastic modulus **3.63 MPa**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

