

Syntech Layer



CARINSKI KOD: 3907 3000

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Trasparente

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Lucido: Latta 3.3 kg [A] - Satinato: Latta 3.1 kg [A] - Opaco: Latta 2.8 kg [A] - Lucido: Latta 6.7 kg [A] - Opaco: Latta 5.5 kg [A] - Satinato: Latta 6.2 kg [A] - Lucido: Latta 1.7 kg [B] - Opaco: Latta 2.2 kg [B] - Satinato: Latta 1.9 kg [B] - Lucido: Latta 3.3 kg [B] - Opaco: Latta 4.5 kg [B] - Satinato: Latta 3.8 kg [B] - Kit: 1 Lucido: Latta 3.3 kg [A] + 1 Lucido: Latta 1.7 kg [B] - Kit: 1 Opaco: Latta 2.8 kg [A] + 1 Opaco: Latta 2.2 kg [B] - Kit: 1 Satinato: Latta 3.1 kg [A] + 1 Satinato: Latta 1.9 kg [B] - Kit: 1 Lucido: Latta 6.7 kg [A] + 1 Lucido: Latta 3.3 kg [B] - Kit: 1 Opaco: Latta 5.5 kg [A] + 1 Opaco: Latta 4.5 kg [B] - Kit: 1 Satinato: Latta 6.2 kg [A] + 1 Satinato: Latta 3.8 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Resin coatings




METODE PRIMJENE



Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Syntech Diluente Poliuretano

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Nanosi se u dva sloja
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1542

Adhesion by direct traction $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

PersoZ EN ISO 1522

Hardness **205 \pm 5 s**

EN 1062-6

Permeability to CO2 **Sd > 150 m**

EN 2812-1

Resistance to particular washing agents (detergent A, B, C) **No alteration**

EN 13529

Resistance to severe chemical attacks **See table**

EN ISO 5470-1

Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) **< 3.000 mg**

Dry residue **53 %**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

Determination of volatile matter (VOC) **< 500 g/l**

EN 1198

Thermal compatibility after cooling shocks - storm cycles **No alteration**

EN ISO 7783-1

Permeability to water vapor **Sd < 1 m**

EN 10792

Dirty grip **ΔL 0.94 %**

EN 2812-1

Resistance to particular disinfection agents (detergent D) **No alteration**

EN 1198

Resistance to washing **Ldft 0.38 μm**

EN ISO 6272-1

Impact resistance **> 4 Nm**

Touch hardening at 20°C **2 h**

Working temperature **-20 / +70 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

