Syntech Micropoly

Protuklizni granulirani dodatak za završne smolaste sustave



Poseban dodatak na bazi polipropilena, dostupan u različitim granulacijama (20, 50, 140), koji Azichem smolastim sustavima, epoksidnim i poliuretanskim, daje protuklizna svojstva.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Grana 140 0.25 kg - Grana 50 0.25 kg - Grana 20 0.25 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Syntech Micropoly je posebno lagano punilo na bazi polipropilena koje, umiješano u vrlo malim dozama, Azichem smolastim sustavima daje tri različite klase protukliznih svojstava, R10, R11, R12 (prema DIN 51130), ovisno o korištenoj granulaciji (140, 50, 20). Syntech Micropoly dodaje se u količini od 5 % u odnosu na masu smolastog završnog premaza. Za razliku od drugih punila, primjerice kvarcnih, Syntech Micropoly lako se miješa i ne taloži se u kanti tijekom nanošenja, čime se osigurava savršena estetska ujednačenost protukliznog završnog premaza.

PODRUČJA PRIMJENE

Protuklizni završni premazi naših epoksidnih i poliuretanskih smolastih sustava.

NAČIN PRIMJENE

Syntech Micropoly pomiješati sa smolastim završnim premazom pomoću mehaničke miješalice, u početku pri malom broju okretaja, sve dok se polipropilenska punila ravnomjerno ne dispergiraju i obaviju smolom.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE

Unlimited shelf-life

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **24-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje

POTROŠNJA

Približno 50 grama na svaki kg smolastog završnog premaza.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

DODATNI SADRŽAJI

TehniÄ□ke specifikacije razliÄ□itih granulacija						
	Boja	**Maksimalni promjer ISO 565**	**Srednji promjer ISO 565**	**TaliÅ¡te ASTM D127**	**GustoÄ□a**	**Protuklizno st prema DIN 51130**
SYNTECH MICROPOLY 140	Bijela	105 mikrona	50 mikrona	160-170°C	0,89 g/cc	» R 10
SYNTECH MICROPOLY 50	Bijela	300 mikrona	170 mikrona	166-168 °C	0,90 g/cc	» R 11
SYNTECH MICROPOLY 20	Bijela	840 mikrona	280 mikrona	166-168 °C	0,90 g/cc	» R 12

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.