

## Syntech Pavicrom Fast



**CARINSKI KOD:** 3907 3000

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Tekućina + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** RAL classic

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 2.5 kg [A] - Secchio 5 kg [A] - Secchio 2.5 kg [B] - Secchio 5 kg [B] - Kit: 1 Secchio 2.5 kg [A] + 1 Secchio 2.5 kg [B] - Kit: 1 Secchio 5 kg [A] + 1 Secchio 5 kg [B]

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Resin coatings

### METODE PRIMJENE






Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju




### ČIŠĆENJE ALATA

Voda



## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Nanosi se u dva sloja
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective glasses
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 50-70 min

- A:B** Mixing ratio: 1:1 \_
-  Nije zapaljivo
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +35 °C
-  Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*EN ISO 11998*  
Cleanability **ΔE 0.30**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

*EN 10792*  
Dirty grip **ΔL 0.32**

*EN 11021*  
Odor release

Touch hardening at 20°C **4 h**

*EN 1062-3*  
Kapilarnog upijanja **W < 0.1**

Determination of density **1.35 ± 0.05 kg/l**

*EN ISO 2813*  
Brilliance **80 - 90 Gloss**

Working temperature **-20 / +70 °C**

*EN ISO 5470-1*  
Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) **< 3.000 mg**

Access for traffic light **12 h**

*EN 2812-1*  
Resistance to particular washing agents (detergent D) **NO ALTERATION**

Time before second coat at 20°C **4 - 48 h**

*EN 1542*  
**> 3.5 N/mm<sup>2</sup>**

*EN 1198*  
Resistance to washing **Ldft 1.13 μm**

*EN 2812-1*  
Resistance to particular washing agents (detergent A) **NO ALTERATION**

Dry residue **69 ± 1 %**

Walkability **6-10 h**

*EN 2812-1*  
Resistance to particular washing agents (detergent B) **NO ALTERATION**

*Brookfield ASTM D 2196*  
Viscosity **62.000 ± 2.500 mPas**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

