

Syntech Pavicrom Fluorurata



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: RAL classic

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 20 kg [A] - Latta 4 kg [B] - Kit: 1 Latta 20 kg [A] + 1 Latta 4 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Wood - Plastic - Steel - Resin coatings

METODE PRIMJENE

Valjak za boju - Raspršivač - Četka

ČIŠĆENJE ALATA

Syntech Diluente Poliuretanico

OSNOVNE ZNAČAJKE



Gustoća: 1.2 kg/l



Otporno na UV-zrake



Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +30 °C



Nanosí se u dva sloja



Rok trajanja: 12 mjeseci



Vrijeme za obradu nakon miješanja: 2-3 h



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dry residue **62 %**

Working temperature **-20 / +70 °C**

temporanea

Heat resistance **140 °C**

Time before second coat at 20°C **8 / 72 h**

Persoz EN ISO 1522

Hardness **>200 s**

Determination of volatile matter (VOC) **< 500 g/l**

DIN 53211

Viscosity **50 s**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

Touch hardening at 20°C **4 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **17-08-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2