

Syntech Poliurea Primer – Epoxy Metal



CARINSKI KOD: 3907 3000

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Neutro

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 10 kg [A] - Latta 5 kg [B] - Kit: 1 Latta 10 kg [A] + 1 Latta 5 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Metal surfaces - Steel


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala


 Gustoća: 1.1 (A) / 1.0 (B) ± 0.1 g/cm³

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

 Dosage: 150 - 200 g/m²

A:B Mixing ratio: 2:1 (in peso) _

 Use wearing protective glasses



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 23° C
Gel time **270 min**

a 23° C
Complete hardening at 20°C **7 gg**

a 23° C
Time before second coat at 20°C **max 10 h**

a 23° C
Touch hardening at 20°C **>4 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

