

## Unikoll



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Tuff - Brickworks - Kameni zidovi - Tiles - Podna glazura


### METODE PRIMJENE

Spatola dentata


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 0.4 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min

 Miješa se s vodom: 28 %

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1308

**0.03 mm**

Flexural strength after 28 days **3 MPa**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content  $\geq$  **2.5 %**

Walkability **24 h**

UNI EN 1348

Durability - Tensile adhesion after thermal aging  $\geq$  **1 N/mm<sup>2</sup>**

Tile registration time **40 min**

UNI EN 1348

Durability - Tensile adhesion after immersion in water  $\geq$  **1 N/mm<sup>2</sup>**

Execution of wall joints **24 h**

UNI EN 1348

Durability - Tensile adhesion after freeze-thaw cycles  $\geq$  **1 N/mm<sup>2</sup>**

Floor joint execution **24 h**

Strain at break, characteristic value **1.5 mm**

Commissioning **14 gg**

Density **1500 kg/m<sup>3</sup>**

UNI EN 1348


$\geq$  **1 N/mm<sup>2</sup>**

Compressive strength after 28 days **8 MPa**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **06-05-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**